

Покраска деревянной лестницы материалами Renner

дата публікації: 2018.02.18



Грамотный подбор материала, расчет конструкции, закупка материалов и сборка - это только часть работ по возведению внутренней деревянной лестницы частного дома.

Важным этапом ее строительства является покраска. Поскольку в процессе эксплуатации ступени лестницы подвержены повышенным нагрузкам и истиранию, а вместе с этим должны служить предметом декора или просто дополнять интерьер, требования к ЛКМ для ее покраски предъявляются самые жесткие, которые сможет выдержать только паркетный лак.

В этой статье мы рассмотрим два способа отделки лестницы материалами Renner и покажем все этапы работ на примере двух одинаковых ступенек. Оптимальный для себя выбор вы можете сделать сами или проконсультироваться у специалистов АртВудКолор.

Прежде всего, специалисты рекомендуют красить лестницу до ее монтажа. Т.е. в разобранном состоянии. Так вы сэкономите много времени, а главное сил. Материала потребуется также намного меньше, а все детали будут гарантированно покрашены.

Покраска деревянной лестницы лаком своими руками

Основа основ отделки любых деревянных изделий – тщательно подготовленная поверхность. Это достигается путем шлифования. Как правило, для тех твердых материалов древесины, из которых изготавливаются ступени, хорошо подходит абразив с зерном P180.

- 1) Произведите шлифовку ступеней зерном P180, после шлифовки необходимо тщательно обеспылить поверхность, для этого воспользуйтесь пылесосом.
- 2) Произведите шлифовку ступеней поверхности зерном P320, так же обеспылите поверхность кисточкой или пылесосом.
- 3) Нанесите водный самогрунтующийся матовый лак Renner YO M838* с помощью кисти или валика, для нанесения валиком разбавьте лак 10% водопроводной воды. Дайте просохнуть лаку

16 часов.

4) Нанесите второй слой лака для паркета YO M838, дайте просохнуть ступеням в течение суток.

Если вы планируете сделать отделку ступеней с морилкой, рекомендуем обратиться к специалистам, для покраски с использованием краскопульта.

Чем лучше красить ступени лестницы на производстве?

Существуют несколько типов ЛКМ Renner для таких видов работ. Мы рассмотрим самые популярные варианты отделки деревянных ступеней.

► На первую ступень наносим реакционную морилку на водной основе Renner TY C870/ T89. Этот материал вступает в реакцию с танинами, которые содержатся в древесине и создают красивый эффект естественного старения. Вторую деталь красим органической морилкой Renner ТММ 006.

► После того, как ступени окончательно просохнут наносим грунты.

► Для ступенек с ТММ 006 и TY C870 используем самогрунтующийся полиуретановый лак Renner FL25 M306 с отвердителем Renner FCM 007. С данным отвердителем этот лак приобретает свойства паркетного. Он быстро сохнет, подчеркивает структуру древесины и очень стоек к истиранию.

► Делаем промежуточную шлифовку ступеней между слоями зерном Р320, для того чтобы убрать ворс.

► Наносим финишный слой ПУ лака FL25 M306 на ступеньки.

После окончательной сушки время подвести итоги. Несмотря на то, что мы использовали две разные системы отделки, одну в домашних условиях, другую в условиях производства – главный результат неизменен. Мы получили красивое, высококачественное покрытие очень стойкое к истиранию и другим механическим воздействиям. Внутренняя лестница на второй этаж, окрашенная материалами Renner, будет служить вам долгие годы без необходимости реставрации и станет прекрасным элементом декора.



**УО М838 – это экологичный лак на водной основе для напольных покрытий, имеет две степени блеска на выбор 20 и 50.*

ООО АртВудКолор

г. Днепр, пер. Универсальный, 6

+38 056 736 91 41

+38 056 736 91 47

info@renner.com.ua

www.renner.com.ua

Джерело: