

Новинки 2019 від компанії ILVA!

дата публікації: 2019.04.15



Лабораторія "ILVA" розробила два нові продукти, які претендують стати лідерами продажів. Вже у наявності!

TSG 5A050 - акриловий прозорий високоглянсовий лак.

Відмінною рисою продукту є його використання в пропорції 1: 1 без розчинника. Володіючи ступенем блиску 100 глос, лак може бути використаний для обробки під «рояльний глянець», а також для меблів з високими характеристиками зносостійкості покриття. Лак швидко набирає твердість. Полірування поверхні можна проводити через 24 години після нанесення, в деяких випадках - вже на наступний день.

Призначення - покриття плоских поверхонь і дерев'яних виробів

Спосіб нанесення - розпилення

Технічні характеристики продукту:

- Вміст нелетких речовин - 50% (+ / - 2);
- В'язкість продукту (DIN Nr 420 °C) - 20 сек. (+ / - 2);
- В'язкість суміші (DIN Nr 420 °C) - 15 сек. (+ / - 2);
- Густина - 1кг / л (+ / - 0,03);
- Час життя продукту - 2 години (20 °C);
- Рекомендована витрата (гр / м2) - 120-150гр/м²;
- Час висихання від пилу (20 °C) - 30 хвилин;
- Час висихання на відлип (20 °C) - 6 годин;
- Час висихання до склад. (20 °C) - 48 годин;
- Ступінь блиску - 100 (+ / - 5) глосс.

Примітки: продукт був розроблений для використання без розчинника. Якщо ж застосування продукту вимагає цього при певних умовах, то рекомендується використання TZ1042 від 10 до 20%. Полірування поверхні повинне здійснюватися не раніше, ніж через 24 години після нанесення продукту.

TG 56 - поліефірний прозорий ґрунт

Ґрунт відрізняється універсальністю, простотою використання і високою прозорістю. Застосовується для робіт зі смоляними породами деревини, а також для твердої деревини темних і світлих відтінків. Може наноситися на плоскі, профільні і вертикальні поверхні. Характеризується високою прозорістю і великим сухим залишком (89%).

Призначення - ґрунтування поверхонь з масиву і шпону.
Спосіб нанесення - розпилення.

Технічні характеристики продукту:

- Вміст нелетких речовин - 89% (+ / - 2);
- В'язкість продукту (DIN Nr 820 °C) - 28сек. (+ / - 5);
- В'язкість суміші (DIN Nr 4 20 °C) - 25 сек. (+ / - 2);
- Густина - 1,020кг / л (+ / - 0,03);
- Час життя продукту - 15-25 хвилин (20 °C);
- Рекомендований розхід (гр / м2) - 150-250 гр / м²;
- Час висихання від пилу (20 °C) - 60-90 хвилин;
- Час висихання на відлип (20 °C) - 90-120 хвилин;
- Час висихання до склад. (20 °C) - 24 години;
- Кількість шарів - 1-3 шари.

Примітки: перед використанням вимішати по черзі каталізатор і прискорювач. Не допускається змішування каталізатора і прискорювача одночасно! Життєздатність суміші залежить від навколишньої температури. Обов'язкове використання TF25 в якості бар'єрного ґрунту.

ltd.com.ua

Київ

пр-т Ак. Палладіна, 32Б

(093) 644-20-02

(066) 644-20-02

(097) 644-20-02

Джерело: